



Traitement poutres et charpentes

Effectué dans les règles de l'art, le traitement offre une efficacité insecticide jusqu'à 10 ans

DESCRIPTION : **PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTES** est un produit de traitement CURATIF et PRÉVENTIF, insecticide, anti termites et fongicide prêt à l'emploi en phase aqueuse, par aspersion badigeon ou injection.

PROPRIÉTÉS : Comme tous les produits de traitement, **PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTES** ne peut être appliqué que sur des bois nus.
Grâce à sa formule active qui agit après application, ce produit présente des qualités de pénétration équivalentes à celles des produits en phase solvant de type pétrole.
Il peut être recouvert par des impressions, lasures, vernis ou peintures.

MODE D'EMPLOI : **PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTE** devra être appliqué sur toutes les faces des bois concernés ainsi que sur les extrémités y compris sur les coupes
Par conséquent la dépose des bois sera effectuée afin d'atteindre toutes les parties à traiter.
Ne pas appliquer à une température inférieures à 5° C y compris le support humide du bois <20° C

TRAITEMENT PRÉVENTIF : Badigeonnage
Dispersion (sans apport d'air) 2 à 3 couches sur toutes les surfaces en insistant sur les parties encastrées et d'assemblage

TRAITEMENT CURATIF : Effectuer un sondage et bouchage des parties à traiter
Remplacer les parties n'offrant plus de résistance
Le bois devra être propre et exempt de finitions.

- 1 - Injection en profondeur de chevrons et des éléments de forte section (parties maîtresses)
- 2 - Badigeonnage ou aspersion basse pression en insistant sur les parties encastrées et assemblage.
Travailler selon les normes et DTU en vigueur.
Se conformer aux prescriptions des méthodes
 - Traitement CURATIF des charpentes vermoulues
 - Traitement CURATIF contre les champignons dans les constructions
 - Lutte contre les termites

RENDEMENT : Supérieur à 3 m²/litre selon l'imprégnabilité du bois

SÉCHAGE : 48 à 72 heures
3 semaines dans le cas d'une injection à cœur

RECOUVRABILITÉ : 1 semaine minimum

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :** Aspect : liquide, incolore et non gras
Densité : 1
Point éclair : > 100° C
PH : 6,5 < x < 7,5



- PRÉCAUTION :** Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage
En cas de pulvérisation ou dispersion, utiliser un masque à cartouche filtrante contre les vapeurs de solvants organiques de type A
Ne pas appliquer sur des bois en contact avec des denrées alimentaires
Tout bois rabotés, sciés après traitement nécessitera un nouveau traitement
Homogénéiser le produit en cas de déphasage.
- ETIQUETAGE :** Contient du cyperméthrine et du propiconazole.
Peut déclencher une réaction allergique.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Étiquetage Européen
Produit non réglementé
Consulter la Fiche de Données de Sécurité
- CONDITIONNEMENT :** 5 L et 20 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker **PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTES** à l'abri du gel dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 01.07