



VITRIX AQUA est un vitrificateur pour parquet prêt à l'emploi en phase aqueuse, pratiquement sans odeur, à base de résine polyuréthane en dispersion spécialement choisie pour apporter la souplesse et la résistance à l'usure, nécessaires à la protection et à l'embellissement des parquets. Grâce à sa facilité de mise en œuvre, ses performances mécaniques et sa vitesse de séchage, **VITRIX AQUA** est plus particulièrement adapté pour des parquets à usage non intensif à intensif comme une chambre, un salon mais aussi un bureau, un couloir, une salle à manger ...
Existe en : BRILLANT, SATINÉ, MAT, ASPECT CIRÉ.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 10°C et 25°C.

Pour une parfaite préparation du support, effectuer un ponçage à "blanc" du parquet suivi d'une finition à l'abrasif (grain 100 ou 120), puis dépeussier soigneusement.

- ✓ **Mise en œuvre :**
 - Bien agiter avant emploi.
 - **VITRIX AQUA** sera appliqué en 2 ou 3 couches, à la brosse ou au rouleau, avec un léger égrenage entre chaque couche (abrasif grain 100 ou 120), suivi d'un dépeussier soigneux. Séchage entre couches : 1 heure 30 minutes.

*Dans certains cas, il sera préférable d'utiliser **VITRIX FOND DUR** en première couche (séchage rapide 30 min) sur des supports tels que : PITCHPIN / bois résineux / bois exotique et tous bois poreux.*

Appliquer en couches régulières : la première étant toujours plus garnie, par bandes successives, en se plaçant face à la lumière. Commencer par le côté opposé à la porte et reculer jusqu'à celle-ci. Pour des parquets très sollicités, une troisième couche est conseillée.

DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	1,05 kg / L	- POINT ÉCLAIR	-
- VISCOSITÉ (COUPE AFNOR N°4 à 20°C)	60 s	- EXTRAIT SEC (en poids)	30 %
- SÉCHAGE :		- DURETÉ (Pendule de Persoz)	140 s
HORS POUSSIÈRE	20 min	- RÉSISTANCE A L'ABRASION (Taber abramer)	19 mg
HORS TOUCHER	1 H	- RÉSISTANCE AUX CHOCS (mouton de 1 kg)	> 50 cm
ÉGRÉNALE / RECOUVRABLE	1 H 30	- RÉSISTANCE A LA RAYURE	6 H
TRAFIC MOYEN	24 H	- SENSIBILITÉ AUX PRODUITS MÉNAGERS	BONNE
- RENDEMENT :	10 – 12 m²/L		

NE PAS RECOUVRIR (Tapis, Carpeete...) LE PARQUET VITRIFIÉ PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS QUI SUIVENT L' APPLICATION.

- ✓ **Nettoyage et dilution :** EAU
- ✓ **Conditionnements :** 1 L , 2.5 L , 5 L et 10 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen non dangereux
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX AQUA** à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 01.09