



VITRIX BC SPÉCIAL ESCALIER est un vitrificateur pour parquet à deux composants en phase solvant, à base de résines polyuréthanes spécialement choisies pour apporter la souplesse et la résistance à l'usure, nécessaires à la protection et à l'embellissement des escaliers. Grâce à sa très grande vitesse de séchage, **VITRIX BC SPÉCIAL ESCALIER** vous permettra de réaliser la vitrification très rapidement.

Existe en : SATINÉ.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 8°C et 25°C.

Pour une parfaite préparation du support, effectuer un ponçage à "blanc" du parquet suivi d'une finition à l'abrasif (grain 100 ou 120), puis dépeussier soigneusement.

- ✓ **Mise en œuvre :**
 - Bien agiter avant dosage.
 - Ajouter 1 partie de durcisseur à 1 partie de vitrificateur **VITRIX BC SPÉCIAL ESCALIER**.
 - Bien mélanger, attendre 5 à 10 minutes (temps de mûrissement), et utiliser dans les 4 heures.
 - **VITRIX BC SPÉCIAL ESCALIER** sera appliqué en 2 ou 3 couches, à la brosse ou au rouleau, avec un léger égrenage entre chaque couche (abrasif grain 100 ou 120) suivi d'un dépeussierage soigneux.
 - Chaque couche de **VITRIX BC SPÉCIAL ESCALIER** sèche en 40 minutes à 20°C.

*Dans certains cas, il sera préférable d'utiliser **VITRIX FOND DUR BC** en première couche (séchage rapide 30 min) sur des supports tels que : PITCHPIN / bois résineux / bois exotique et tous bois poreux.*

DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	1,06 kg / L
- VISCOSITÉ (COUPE AFNOR N°4 à 20°C)	55 s
- SÉCHAGE :	
HORS POUSSIÈRE	15 min
HORS TOUCHER	30 min
ÉGRENABLE / RECOUVRABLE	40 min
TRAFFIC MOYEN	6 H
- RENDEMENT	10 – 12 m ² / L

- POINT ÉCLAIR	- 4°C
- EXTRAIT SEC (en poids)	52 %
- DURETÉ (Pendule de Persoz)	220 s
- RÉSISTANCE A L'ABRASION (Taber abraser)	25 mg
- RÉSISTANCE AUX CHOCS (mouton de 1 kg)	> 50 cm
- RÉSISTANCE A LA RAYURE	8 H
- SENSIBILITÉ AUX PRODUITS MÉNAGERS	BONNE

NE PAS RECOUVRIR (Tapis, Carpette...) LE PARQUET VITRIFIÉ PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS QUI SUIVENT L'APPLICATION.

- ✓ **Nettoyage et dilution :** DILUANT VITRIX BC
- ✓ **Conditionnement :** Kit de 5 L et Kit de 10 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen
Produit réglementé : FACILEMENT INFLAMMABLE
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX BC SPÉCIAL ESCALIER** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version n°1 du 15/12/2009