



**VITRIX MC** est un vitrificateur pour parquet, prêt à l'emploi, en phase solvant à faible odeur et à base de résine modifiée polyuréthane spécialement choisie pour apporter la souplesse et la résistance à l'usure, nécessaires à la protection et à l'embellissement des parquets. Grâce à ses performances mécaniques et à sa rapidité de mise en œuvre **VITRIX MC** est plus particulièrement adapté pour des parquets à usage non intensif de type : chambre, salon.  
Existe en : BRILLANT, SATINÉ, MAT, ASPECT CIRÉ.

### MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 8°C et 25°C.

*Pour une parfaite préparation du support, effectuer un ponçage à "blanc" du parquet suivi d'une finition à l'abrasif (grain 100 ou 120), puis dépolir soigneusement.*

- ✓ **Mise en œuvre :**
  - Bien agiter avant emploi.
  - **VITRIX MC** sera appliqué en 2 ou 3 couches, à la brosse ou au rouleau, avec un léger égrenage entre chaque couche (abrasif grain 100 ou 120) suivi d'un dépolissage soigneux.
  - Séchage entre couches : 3 - 4 heures.

*Dans certains cas, il sera préférable d'utiliser **VITRIX FOND DUR** en première couche (séchage rapide 30 min) sur des supports tels que : PITCHPIN / bois résineux / bois exotique et tous bois poreux.*

*Appliquer en couches régulières : la première étant toujours plus garnie, par bandes successives, en se plaçant face à la lumière. Commencer par le côté opposé à la porte et reculer jusqu'à celle-ci. Pour des parquets très sollicités, une troisième couche est conseillée.*

### DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ à 20°C	0,88 kg / L	- POINT ÉCLAIR	+ 40°C
- VISCOSITÉ (COUPE AFNOR N°4 à 20 °C)	55 s	- EXTRAIT SEC ( en poids)	43 %
- SÉCHAGE :		- DURETÉ (Pendule de Persoz)	273 s
HORS POUSSIÈRE	40 min	- RÉSISTANCE A L'ABRASION (Taber abramer)	25 mg
HORS TOUCHER	2 H	- RÉSISTANCE AUX CHOCS (mouton de 1 kg)	> 50 cm
ÉGRENABLE / RECOUVRABLE	3 - 4 H	- RÉSISTANCE A LA RAYURE	7 H
TRAFIC MOYEN	16 - 24 H	- SENSIBILITÉ AUX PRODUITS MÉNAGERS	BONNE
- RENDEMENT	10 - 12 m²/L		

**NE PAS RECOUVRIR (Tapis, Carpette...) LE PARQUET VITRIFIÉ PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS QUI SUIVENT L' APPLICATION.**

- ✓ **Nettoyage et dilution :** DILUANT VITRIX MC
- ✓ **Conditionnement :** 1 L , 2.5 L et 5 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen  
Produit réglementé : INFLAMMABLE  
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX MC** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



*Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.*  
**Version 01.08**