

VITRIX

Polyprim

VITRIX POLYPRIM est un fond dur à faible odeur, prêt à l'emploi, à séchage rapide, qui permet d'obtenir une meilleure qualité de finition.

Grâce à son excellent pouvoir d'imprégnation, **VITRIX POLYPRIM** permet de bloquer la porosité du bois et donc, isole en tant que première couche, les bois résineux par rapport à la couche de finition. Il peut être utilisé dans des systèmes **VITRIX MC - VITRIX AQUA** ou **VITRIX AQUA PLUS** pour lesquels on évite que les fibres ne se redressent.

VITRIX POLYPRIM s'utilise en première couche avant vitrification, vernissage, application de cire (ou d'huile pour parquet).

MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 8°C et 25°C.
- ✓ **Mise en œuvre :**
 - Appliquer à la brosse ou au rouleau.
 - *Une fois sec, effectuer un égrenage avec un abrasif très fin (grain 100 ou 120), puis dépolir soigneusement.*
 - Appliquer la finition choisie.

DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	0,85 kg / L
- VISCOSITÉ (COUPE AFNOR N°4 à 20°C)	25 s
- SÉCHAGE :	
HORS POUSSIÈRE	20/30 min
ÉGREENABLE / RECOUVRABLE	45/60 min
- RENDEMENT	8 - 10 m²/ L

NE PAS RECOUVRIR (Tapis, Carpette...) LE PARQUET VITRIFIÉ PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS QUI SUIVENT L'APPLICATION.

- ✓ **Nettoyage et dilution :** DN' MAT
- ✓ **Conditionnement :** 5 L et 10 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen
Produit réglementé : FACILEMENT INFLAMMABLE
Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX POLYPRIM** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version n°2 du 25/02/2011